

## AQUA-SEAL 2K-PU

- Opis produktu:** AQUA-SEAL 2K-PU jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu. Produkt ten posiada bardzo dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne, dlatego też zalecany jest na podłogi parkietowe szczególnie intensywnie eksploatowane. Z uwagi na swoją elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka. AQUA-SEAL 2K-PU odpowiada alternatywnie naszemu sprawdzonemu, rozpuszczalnikiem systemowi UNO Poliurethansiegel. Lakier ten jest dostępny w wersji półmatowej i matowej.
- Szczególne wskazówki:** AQUA-SEAL 2K-PU nie można stosować jako lakieru podkładowego lub nawierzchniowego w połączeniu z AQUA-SEAL Euroline, AQUA-SEAL Eurotrend, AQUA-SEAL Economy i AQUA-SEAL Kork. Oczywiście mieszanie różnych produktów z grupy AQUA-SEAL w stanie płynnym nie jest możliwe. Nie można również stosować rozpuszczalnikowych lakierów podkładowych i AQUA-SEAL Uniprimer.
- Użycie/lakierowanie:** AQUA-SEAL 2K-PU dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 10:1. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru można go użyć tylko jako grunt do nanoszenia szpachlą. W związku z powyższym mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka potrzebna jest w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO<sub>2</sub>, dlatego też nie zakręcać opakowania szczelnie. Można nakładać wałkiem 3 warstwy lakieru lub 2 warstwy szpachlą "na krzyż" i 2 warstwy wałkiem. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem.
- Szczególne zalecenia dla lakierów wodnych:** W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AQUA-SEAL należy nanosić grubo. Produkt nie powinien być mocno rozwałkowany.
- Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza: ok. 120 minut do rozpoczęcia matowienia. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
- Zużycie:** w zależności od podłoża i sposobu pracy.

1 warstwa nanoszona szpachlą:	ok. 30-35 ml/m <sup>2</sup> lub ok. 30-35 m <sup>2</sup> /l
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem:	ok. 90-120 ml/m <sup>2</sup> lub ok. 8-12 m <sup>2</sup> /l
- Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 6 miesięcy.
- Fabrycznie lakierowany parkiet:** AQUA-SEAL 2K-PU nie nadaje się do pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie.
- Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
  - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
  - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.)