

AQUA-SEAL SPACHTELGEL

- Opis produktu:** AQUA-SEAL- żel szpachlowy jest szybkoschnącym lakierem gruntującym w formie żelu na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowo-poliuretanowych. Bezwonny, niepalny nadaje się do stosowania bezpośrednio na drewno lub międzywarstwowo do lakierów wodnych AQUA-SEAL EUROTREND, AQUA-SEAL ECONOMY i AQUA-SEAL 2K-PU. Dzięki żelowej postaci materiału można dokładnie uszczelnić pory powierzchniowe, które występują w podłogach drewnianych. Osiągamy wysokiej jakości właściwości wypełniające, wspaniały efekt optyczny. AQUA-SEAL Spachtelgel można. W krótkim czasie pokryć lakierem, a w wyniku niewielkiego wnikania w pory drewna słabiej skleja płaszczyzny boczne parkietu niż lakiery.
- Użycie:** Materiał nakładać metalową, nierdzewną szpachlą "na krzyż" 2 warstwy. Po zaschnięciu można nakładać lakier nawierzchniowy bez wykonywania matowienia. SpachtelGel można nakładać bezpośrednio na drewno lub warstwę dowolnego lakieru AQUA-SEAL. Najłatwiejszą i najszybszą metodą jest zastosowanie SpachtelGel między warstwami lakieru. W wypadku problematycznych gatunków drewna, jak buk, klon i jesion stosować SpachtelGel wyłącznie na warstwę lakieru (bezpośrednie szpachlowanie wodnych produktów na tych gatunkach drewna może spowodować powstanie przebarwień). Nie stosować w temperaturze poniżej +13°C. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.
- Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilg. ot. powietrza po ok. 30-60 minut. Zła wymiana powietrza, niska temperatura, inna wilgotność powietrza może spowodować wydłużenie się procesu schnięcia. Nałożenie lakieru nawierzchniowego może nastąpić dopiero po całkowitym, równomiernym wyschnięciu warstwy podkładowej.
- Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:
 - warstwa nałożona na drewno: ok. 30-35 ml/m² lub ok. 30-35 m² /l
 - warstwa położona na lakier: ok. 15-20 ml/ m² lub ok. 50-66 m² /l
- Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.
- Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)