

FARBA DO LINII BOISKOWYCH BERGER

- Opis produktu:** Farba Berger jest jednoskładnikową farbą na bazie szybko schnących żywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i barwienia lakieru na hale sportowe (nie stosować z systemami poliuretanowymi).
- Dostępne kolory:** Dostępne są następujące kolory:
Biały RAL 9010...Tenis: 4 puszk
Czarny RAL 9005...Koszykówka: 4 puszk
Niebieski RAL 5010...Siatkówka: 2 puszk
Zielony RAL 6010...Badminton: 2 puszk
Pomarańcz RAL 2002...Piłka ręczna: 6 puszek
Żółta RAL 1007...Piłka ręczna: 6 puszek
Czerwona RAL 3000...Piłka ręczna: 6 puszek
- Szczególnie wskazówki:** Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zamoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
- Użycie:** Farbę do linii Berger można nakładać pędzlem lub wałkiem bądź metodą natryskową. Rozcieńczana jest wyłącznie w razie nakładania natryskiem.
Na bazie 3 warstwowego systemu LT-Export Extra sprawdziły się następujące metody pracy:
 - Linie boiskowe**
1 x lakier lub 2 x lakier
lekke matowienie lekke matowienie
linie boiskowe linie boiskowe
2 x lakier 1 x lakierDo ograniczenia linii boiskowych stosować odpowiednią taśmę klejącą, dokładnie przymocowaną do podłoża, aby zapobiec podciekaniu lakieru.
Z reguły jedno obfite nałożenie farby wałkiem lub pędzlem wystarcza do uzyskania kryjącej linii.
Uwaga: Taśmę klejącą usuwać **niezwłocznie po zaschnięciu** lakieru, aby uzyskać linię o prostym brzegu.
 - Parkiet lakierowany fabrycznie**
Fabrycznie lakierowany parkiet należy gruntownie zmatowić. Nie przeszlifować lakieru na kantach. Malować 1 lub 2 razy lakierem.
 - Lazurowanie większych powierzchni**
Taką techniką można według życzenia barwić całe powierzchnie (np. pola karne).
W zależności od wymaganej intensywności dodawany jest do LT-Export Extra 1% do max. 2% farby Berger.
Po dokładnym wymieszaniu można nakładać lakier w następujący sposób:
3 x lakier + 1% farby z lekkim matowieniem przed ostatnią warstwą.
Zasadniczo im mniejszy procentowy dodatek farby i większa ilość barwionego lakieru, tym bardziej jednolity efekt barwienia.
Uwaga: W każdym wypadku należy wcześniej przeprowadzić próbne barwienie i uzyskać akceptację inwestora. Przy pokrywaniu barwionych powierzchni bezbarwnym lakierem może dojść do niepożądanego zabarwienia lakieru. Z tego powodu wcześniej przeprowadzić próbne lakierowanie.
Uwzględnić informację techniczną odnośnie lakieru LT-Export Extra.
- Zużycie:** 6-8 m² z puszk ok. 80-100 metrów bieżących linii z puszk
Orientacyjne zużycie na normalne pole gry:

Siatkówka	:	2 puszk
Koszykówka	:	4 puszk
Tenis	:	4 puszk
Piłka ręczna	:	6 puszek
Badminton	:	2 puszk
- Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
- Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C / 50% wilgotności powietrza:
Zaschnięcie: po 1-2 godz.
Pyłosuchość: po 4-6 godz.
Do pokrycia lakierem: po 8-15 godz.
- Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Szendera Bogdan

43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b

tel/fax: (32) 211 24 62