

UNO

Lakier poliuretanowy

1. **Opis produktu:** UNO jest dwuskładnikowym lakierem czysto poliuretanowym bez zawartości formaldehydów. Lakier przeznaczony jest do lakierowania parkietu, mozaiki przyklejonych na stałe do podłoża. Z uwagi na dużą twardość, lakier ten zalecany jest do zabezpieczania parkietów w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. Lakier ten może być użyty w szybkiej metodzie lakierowania w połączeniu z gruntem FK Gelb. Różnorodność zastosowania, szybkie schnięcie i dobry efekt wzrokowy jak też łagodny zapach, wysoka jakość poliuretanu czynią UNO produktem najwyższej jakości - przyjaznym do pracy.

2. **Stosowanie / lakierowanie:** lakier UNO można nanosić na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka i szpachli (nie przy parkietach bukowych). Do lakieru matowego zaleca się używanie wałków. Aby uzyskać normalną grubość warstwy 130-140 ml/m² należy używać AQUA-SEAL wałków. Przy nakładaniu grubszych warstw do 180-200 ml/m² zaleca się używać wałków UNO. Ze względu na bardzo dobrą odporność na ścieranie wystarczy nałożyć 3 warstwy lakieru w pomieszczeniach o dużym i bardzo dużym nasileniu ruchu. Lakier UNO w połączeniu z gruntem FK Gelb lub UNO Dickschicht stosowany jest w systemie szybkiego lakierowania tzn. 2 x grunt nakładamy szpachlą 1 warstwę lakier UNO ok. 170 ml/m² nakładana wałkiem. Jest to metoda stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych.

Lakier UNO-MASA krótko przed użyciem należy wymieszać w stosunku 1:1 z UNO-HARTER utwardzaczem. Następnie tak przygotowany lakier musi być również dobrze wymieszany. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 4-6 godz. Mocno porowate lub zawierające tłuszcz drewno egzotyczne 1-2 razy impregnować lakierem rozcieńczonym 15-30% rozpuszczalnikiem PUR lub impregnować lakierem I81. Lakierowanie przeprowadzać w temp. min. 15°C. Podłoga powinna być gładka, czysta, odkurzona. W pomieszczeniach lakierowanych nie doprowadzać do znacznych ruchów powietrza (przeciagi).

Rozcieńczać przy pomocy PUR-Verdunnung. Uwaga: Przed stosowaniem na drewnach egzotycznych zasięgnąć szczegółowej informacji.

3. **Schnięcie:** W normalnym klimacie temp. 23°C/50% wilgotności powietrza

ok. 3 - 4 godz. warstwa nakładana wałkiem 120 ml/m² ok. 4 - 6 godz. warstwa nakładana wałkiem 180 ml/m² Podłogę można użytkować najwcześniej po ok. 24 godzinach po położeniu ostatniej warstwy. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

4. **Zużycie:** Zależne od podłoża i rodzaju pracy.

1 warstwa nakładana wałkiem:

ok. 110-140 ml/m² lub ok. 7-9 m²/l

1 warstwa nakładana wałkiem grubo w systemie szybkiego lakierowania:

ok. 170-200 ml/m² lub ok. 5-6 m²/l

5. **Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 6 miesięcy (półmat) względnie 12 miesięcy (połysk).

6. **Ograniczenie w zastosowaniu:** Ze względu na właściwości sklejanego parkietu przez produkty poliuretanowe nie należy stosować UNO do bruku drewnianego z impregnowanymi płaszczyznami bocznymi, desek, podłóg elastycznych (hale gimnastyczne, sportowe), parkietu przemysłowego i podłóg na ogrzewaniu podłogowym.

7. **Oдноśniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Szendera Bogdan

43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b

tel/fax: (32) 211 24 62