



BONA SPORTIVE FINISH

Opis produktu

Właściwości

Bona Sportive Finish jest 2-komponentowym, poliuretanowym lakierem na bazie wody, przeznaczonym do lakierowania drewnianych podłóg sportowych zarówno w obiektach typowo sportowych, jak i łączonych z innym przeznaczeniem.

- 100% poliuretanowy lakier na bazie wody;
- Wysoka odporność na ścieranie, ślady obuwia i zarysowania;
- Bardzo wysoka odporność na chemikalia;
- Spełnia normę DIN 18 032 dla antypoślizgowości.

Dane techniczne

Typ lakieru:	2-komponentowy poliuretanowy lakier na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Okolo 32%
Lepkość:	Okolo 17 sekund (25°C, FC4)
Wartość pH:	Okolo 8
Odporność na ścieranie:	Ok. 5 mg/100 obrotów (SIS 923509)
Gęstość:	1.04 kg/dm ³
Połysk (at 60°):	Połysk: ok. 90, pół mat: 45-50
Proporcje mieszania:	należy dodać 4% utwardzacza Bona Sportive Hardener do Bona Sportive Finish (40ml : 1litr lakieru)
Czas schnięcia:	2½ - 3 godziny w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%
Narzędzia:	Walek Bona lub aplikator Bona (Bona Application Bar)
Wydajność:	8-10 m ² /litr (100 - 120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Temperatura zapłonu:	Niepalny
Czas przechowywania:	Co najmniej 1 rok od daty produkcji, w nie otwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	Temperatura nie może spaść poniżej + 5°C i przekroczyć + 25°C podczas transportu i przechowywania
Wielkość opakowania:	w kartonie 2 x 10 litrów + 2 x Sportive Hardener (21 opakowań na palecie)