

Bona R580

Opis produktu



Właściwości

R580 jest wolnym od rozpuszczalników oraz wody reakcyjnym gruntem na bazie silanu. Przeznaczony jest jako bariera przeciw wilgociowa do 5% CM i 90% wilgotności względnej powietrza oraz jako grunt na jastrychy cementowe, podkłady betonowe i jastrychy anhydrytowe przed przyklejaniem parkietu klejem R850, R850T lub wyrównywaniem podkładu masami H600 i H650. Uwaga! Nie nadaje się do stosowania jako bariera przeciwwilgociowa na jastrychy anhydrytowe. Grunt R580 może być używany jako 1 Komponentowy i 2 Komponentowy. Kleje można stosować bezpośrednio na grunt, natomiast przed wylaniem masy grunt, musi być posypany piaskiem kwarcowym kiedy jest jeszcze mokry.

R580 można również stosować pod kleje R840 i R845 ale wtedy ma on wyższą przepuszczalność wilgoci..

- Może być używany jako 1 – składnikowy, albo 2 – składnikowy z wodą (szybsze utwardzenie). Dodatek wody w małej torebce aluminiowej do opakowania 6 kg jako utwardzacz.
- Szybkie i łatwe rozprowadzanie szpachlą, inne narzędzia są możliwe
- Szybkie wiązanie
- Nie niebezpieczne, Bez ograniczeń transportowych

Dane techniczne

Typ produktu:	Bazujący na silanie
Kolor:	biały
Lepkość:	łatwy do nakładania - rozplývający się
Gęstość:	1,25 g/cm ³
Środki czyszczące:	S100, Aceton, Etanol, Benzyna lądowa. Po wyschnięciu może być usunięty tylko mechanicznie.
Magazynowanie i transport	Temperatura nie może spaść poniżej +5° C i być wyższa niż 25° C
Magazynowanie i schnięcie:	Z dobrą cyrkulacją powietrza
Okres ważności:	4 miesiące od daty produkcji. Produkt należy wymięszac przed użyciem.
Opakowania:	6 kg i 7 kg. Jako 2 Składnikowy zawiera w opakowaniu 6kg torebke z wodą.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z prawodawstwem EU . Produkt nie jest niebezpieczny.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.